



## Вирівнювальна шпаклівка з трасом



Стабільна, цементна шпаклювальна суміш для вирівнювання та ремонту поверхонь стін і підлоги з бетону, штукатурки, цегляної кладки, стяжок. Рекомендується як вирівнювальна штукатурка і шар для формування ухилів у вологих і сирих приміщеннях, а також на балконах і терасах.

- Товщина шару: від 2 до 20 мм, до 30 мм на невеликих поверхнях (< 1 м<sup>2</sup>)
- Час використання: приблизно 45 хвилин
- Містить рейнський трас
- Пішохідний рух: приблизно через 6 годин
- Укладання плитки: приблизно через 12 годин

### Застосування

Для вирівнювання, вигладжування і ремонту поверхонь підлог, стін і стель з бетону, штукатурки групи розчину Р II і Р III, ніздрюватого бетону, кладки з пемзових будівельних матеріалів, цегли, вапняно-піщаних блоків і змішаної кладки. Для виготовлення вертикально і горизонтально вирівняних основ під керамічне облицювання, а також плит з натурального каменю і бетону, плит Котто і т.д. тонко- і середньшаровим методом.

Особливо підходить для використання в якості вирівнюючої штукатурки і вирівнюючої суміші для створення поверхонь з ухилом на несучих основах у вологих і мокрых приміщеннях, а також на балконах і терасах. Після затвердіння шпаклівка Sopro AMT 468 є водонепроникною, паропроникною і стійкою до циклів замерзання-відтавання, що чергуються.

### Товщина шару

Від 2 до 30 мм за один цикл, але при товщині шару понад 20 мм наносити тільки на невеликі площі (< 1 м<sup>2</sup>)

### Пропорція змішування

4,25 - 4,75 л води : 25 кг Sopro AMT 468

### Час затвердіння

3 - 5 хвилин

### Час нанесення

Прибл. 45 хвилин

### Можливість ходіння

Приблизно через 6 годин

### Можливе облицювання

Приблизно через 12 годин

### Температура нанесення

Від +5°C до макс. +25°C (основа, матеріал, повітря)

### Витрата

Прибл. 1,5 кг/м<sup>2</sup> на мм товщини шару

### Зберігання

В оригінальній, закритій упаковці, в сухих умовах на піддонах, 6 місяців від дати виробництва.

### Пакування

мішок 25 кг

### Властивості

Sopro AMT 468 - це стабільна, швидкотверднуча, армована пластиком, цементна шпаклювальна суміш для влаштування, вирівнювання та ремонту поверхонь підлог і стін, а також у вологих і мокрых приміщеннях, для укладання плитки та кахельних покриттів. Також для створення поверхонь з ухилом. Має дуже хороші властивості та робочі параметри. Після затвердіння шпаклівка Sopro AMT 468 є водонепроникною, паропроникною і стійкою до циклів замерзання-відтавання, що чергуються.

Для поверхонь, які постійно перебувають під водою, після нанесення шпаклівки Sopro AMT 468 ми рекомендуємо використовувати відповідний композитний герметик з асортименту Sopro.

### Якість

Висока продуктивність продукту підтверджена тестуванням кожної виробленої партії.

**Підготовка основи**

Основа повинна бути чистою, несучою, недеформованою, без тріщин і шарів, що знижують адгезію (таких як пил, олія, віск, розчинники, висоли, порошинки, залишки лакофарбових матеріалів).

Багат шарові основи повинні добре прилягати одна до одної. Старі, крихкі та не несучі шари необхідно видалити. Матові вологі основи можна шпаклювати.

Гладкі та невбираючі основи, такі як залишки килимового клею, шари фарби або інші м'які шари, утворюють особливо критичні основи і тому повинні бути видалені.

При цьому слід дотримуватися галузевих інструкцій, рекомендацій і стандартів, а також загальноприйнятих правил будівельної техніки.

**Ґрунтування**

**Sopro HE 449:** цементні стяжки, бетонні поверхні (витримані не менше 3 місяців), старі покриття з керамічної, тераццо, кам'яної та бетонної плитки, міцні лаки по бетону.

Основу заґрунтувати емульсією Sopro HE 449. Після короткого висихання, приблизно 10-15 хвилин (макс. 30 хвилин), методом "мокрый по мокрому", нанести шпаклівку Sopro AMT 468 поверх свіжого шару емульсії. Sopro HE 449 після нанесення не повинна утворювати патьоків на поверхні. Якщо покриття з емульсії висохло, його слід відшліфувати.

**Sopro GD 749:** всі мінеральні, сильно або слабко поглинаючі основи, такі як цементні стяжки, бетон (витримані не менше 3 місяців) і сухі стяжки. Використовуйте ґрунтовку Sopro GD 749 для поглинаючих основ без розведення.

**Sopro HPS 673:** всі гладкі, невбираючі основи, такі як стара кераміка, тераццо, кам'яні плити і бетонні плити, а також добре прилипли залишки килимових і паркетних клеїв.

**Спосіб застосування**

У чисту ємність налити 4,25 - 4,75 л води і механічно перемішати 25 кг (один мішок) шпаклівки Sopro AMT 468 до отримання однорідної маси без грудок. Після закінчення часу затвердіння, 3-5 хвилин, ще раз ретельно перемішати. Приготувати таку кількість матеріалу, яку можна використати протягом часу нанесення (45 хвилин!). Нанесіть розчин на поверхню і розрівняйте його шпателем або шпателем, великі ділянки вирівняйте за допомогою латки, або можна провести валяння. Щоб запобігти утворенню усадочних тріщин, зробіть надрізи на ділянках >3 м<sup>2</sup> шпателем. Вологі основи можна затирати, але це подовжує час схоплювання розчину. Перед укладанням плитки основа повинна висохнути! Затверділу шпаклівку не можна використовувати повторно шляхом додавання води або змішування зі свіжим розчином. Поверхні, що підлягають затиранню, вирівнюючим шарам і шпаклівку, вирівнюючі та ремонтні шари не допускати до швидкого висихання, при необхідності зволожувати.

**Дані про час**

За нормальної температури +23°C і відносної вологості повітря 50%. Більш високі температури скорочують, а більш низькі - подовжують зазначений час.

**Інструменти**

Механічний змішувач з мішалкою для розчину, кельма, шпатель, гладилка, вирівнювач, правило, повстяний шпатель.

Очищення інструментів: водою, відразу після роботи.

**Вказівки з техніки безпеки**

Маркування згідно з Регламентом ЄС № 1272/2008 (CLP)

GHS05, GHS07

**Сигнальне слово:** Небезпека

Містить: портландцемент, Cr (VI) < 2 ppm; гідроксид кальцію.

**Заяви про небезпеку:** **H315** Подразнює шкіру. **H318** Викликає серйозні пошкодження очей. **H317** Може викликати алергічну шкірну реакцію. **H335** Може викликати подразнення дихальних шляхів.

**Застереження:** **P102** Зберігати в недоступному для дітей місці. **P261** Уникати вдихання пилу. **P280** Носіть захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя. **P302+P352** У РАЗІ КОНТАКТУ

НА ШКИРІ: промити великою кількістю води з милом. **P305+P351+P338** ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і легко знімаються. Продовжуйте промивати. **P310** Негайно зателефонуйте до токсикологічного центру. **P332+P313** Якщо виникає подразнення шкіри:

Звернутися до лікаря.

Особливі вказівки: Немає.

Спеціальні положення відповідно до Додатку XVII Регламенту REACH та наступних поправок: немає.