



Шпаклівка для бетону



Стабільна, цементуюча, дрібнозерниста вирівнююча суміш для вирівнювання, ремонту та закриття дрібних тріщин, пор і усадочних порожнин на стінах і стелях з бетону, фасадного бетону та збірного залізобетону.

- Товщина шару: від 1 до 5 мм
- Час використання: 20-30 хвилин
- Можна наносити навіть дуже тонкими шарами

Області застосування / основи

Шпаклювальна суміш для вирівнювання, вигладжування та нанесення на фасадні бетонні, збірні бетонні та цементно-штукатурні поверхні, а також для заповнення дрібних тріщин, пор та усадочних тріщин в бетонних поверхнях. Для вирівнювання нерівностей на поверхнях стін і стель, а також як основа для подальшого нанесення покриттів.

Для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Товщина шару

Від 1 до 5 мм

Пропорція змішування

8,5 - 9,0 л води : 25 кг Sopro BS 467

Час затвердіння

3 - 5 хвилин

Час нанесення

20 - 30 хвилин

Обробка поверхні

Приблизно через 1 годину

Температура нанесення

Від +5°C до макс. +25°C (основа, матеріал, повітря)

Витрата

прибл. 1,3 кг/м² на шар товщиною 1 мм

Зберігання

В оригінальній, закритій упаковці, в приміщенні на піддонах, 6 місяців від дати виробництва

Пакування

мішок 25 кг

Властивості

Sopro BS 467 - це стабільна, дрібнозерниста, сіра, цементуюча, швидкозатвердуюча суміш. Характеризується дуже хорошими властивостями і робочими параметрами, зниженою усадкою, після схоплювання стає стійкою до води і погодних умов.

Якість

Високі параметри продукту, підтверджені випробуваннями кожної виготовленої партії.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Підготовка основи | <p>Основа повинна бути сухою, несучою, недеформованою, без тріщин і без шарів, що знижують адгезію (таких як пил, олія, віск, розділовий розчин, висоли, пил, залишки лакофарбових покриттів і фарб). і залишки лакофарбових матеріалів).</p> <p>Застосовуються галузеві інструкції, рекомендації та стандарти, а також загальноприйняті правила будівельної технології.</p> |
| Ґрунтування | <p>Sopro GD 749: поглинаючі основи, такі як цементні стяжки, бетон і сирі бетонні поверхні (витримані не менше 3 місяців).</p> <p>Більш детальну інформацію можна знайти в паспорті продукту Sopro GD 749, доступному на сайті www.sopro.ua.</p> |
| Спосіб застосування | <p>У чисту ємність налити 8,5 - 9,0 л води і механічно перемішати з 25 кг (один мішок) шпаклівки Sopro BS 467 до отримання однорідної маси без грудок. Після закінчення часу затвердіння, через 3 - 5 хвилин, ще раз ретельно перемішати. Приготувати тільки ту кількість матеріалу, яка буде використана протягом терміну придатності (20-30 хвилин при +23°C).</p> <p>Приблизно через 20-30 хвилин після нанесення шпаклівку Sopro BS 467 можна обробляти валянням або загладжуванням. Застиглу шпаклівку не слід обробляти для повторного використання шляхом додавання води або змішування зі свіжою шпаклівкою.</p> <p>Захищати зашпакльовані поверхні, вирівнюючі шари та відремонтовані ділянки від надто швидкого висихання.</p> |
| Дані про час | <p>За нормальної температури +23°C і відносної вологості повітря 50%. Більш високі температури скорочують, а більш низькі - подовжують вказаний час.</p> |
| Інструменти | <p>Бетономішалка, гвинтовий міксер, шпатель, шпатель, гладилка, правило для вирівнювання, кельма для рубки.</p> <p>Очищення інструментів: водою, відразу після завершення робіт. Після схоплення - тільки механічне очищення.</p> |
| Вказівки з техніки безпеки | <p>Маркування відповідно до Регламенту ЄС № 1272/2008 (CLP) GHS05, GHS07</p> <p>Сигнальне слово: Небезпека</p> <p>Містить: портландцемент, Cr (VI) < 2 ppm; гідроксид кальцію.</p> <p>Заяви про небезпеку: H315 Подразнює шкіру. H318 Викликає серйозні пошкодження очей. H335 Може викликати подразнення дихальних шляхів.</p> <p>Застереження: P102 Зберігати в недоступному для дітей місці. P103 Уважно прочитайте всі інструкції та дотримуйтесь їх. P261 Уникайте вдихання пилу. P264 Ретельно мийте руки після використання. P280 Носіть захисні рукавички/захисний одяг/захист очей/захист обличчя P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і легко знімаються. Продовжуйте промивати. P312 Якщо ви відчуваєте себе погано, зверніться до ХІРУРГІЧНОГО ЦЕНТРУ/лікаря. P501 Утилізуйте вміст/контейнер відповідно до місцевих/регіональних/національних/міжнародних норм.</p> <p>Особливі вказівки: Немає.</p> <p>Спеціальні положення відповідно до Додатку XVII Регламенту REACH та наступних поправок: відсутні.</p> |